

Suvestinė redakcija nuo 2009-11-04 iki 2011-10-18

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [93-3474](#); Žin. 2005, Nr. [111-0](#), i. k. 105301MISAK79/4-273

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS**

Į S A K Y M A S

**DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT
ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
PAKARTOTINĖS APDAILO PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2005 m. liepos 25 d. Nr. D1-379/4-273
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. [5-75](#); 1996, Nr. [57-1335](#); 2002, Nr. [2-49](#); 2003, Nr. [61-2763](#); 2004, Nr. [60-2121](#); 2005, Nr. [47-1558](#)) 6 straipsnio 5 dalies 9 ir 10 punktais, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [52-1673](#); 2001, Nr. [64-2324](#); 2004, Nr. [25-757](#)) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. [36-987](#); 2004, Nr. [116-4329](#)) 4 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. P a v e d a m e :

2.1. Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos pagal jos parengtą kontrolės programą kontroliuoti tiekiamų į Lietuvos rinką šio įsakymo 1 punktu patvirtintose Taisyklėse nurodytų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėties atitiktį nustatytiems reikalavimams bei teikti Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie kontrolės rezultatus;

2.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams išduoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintose Taisyklėse nurodytos formos leidimus Kultūros ministerijos atestuotiesiems juridiniams ir fiziniams asmenims pagal jų pateiktas nustatytos formos paraiškas bei registruoti išduotus leidimus nurodytos formos apskaitos žurnale. Informaciją apie leistą įvežti/įsigyti tokių produktų kiekį teikti Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai kasmet iki kovo 1 d. už praėjusius metus arba atskirai paprašius;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai surinkti informaciją, reikalingą pagal šių Taisyklių 11 ir 17 punktus, rengti ir teikti ataskaitas Europos Komisijai apie į Lietuvos rinką pateiktų produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal iš anksto Europos Komisijos nurodytą formą. Pirmoji ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta praėjus 18 mėnesių po šių Taisyklių 8 punkte nurodytų datų dėl reikalavimų įsigaliojimo ir apimti pirmąjį vienerių metų laikotarpį nuo nurodytų reikalavimų įsigaliojimo datos. Kitos ataskaitos teikiamos kas penkerius metus arba Komisijai atskirai paprašius.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. spalio 30 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,
PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

ŪKIO MINISTRAS

KĘSTUTIS DAUKŠYS

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
2005-07-22 raštu Nr. 3B-4.5-8478

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministru
2005 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. D1-379/4-273

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti į Lietuvos rinką teikiami ir Lietuvos teritorijoje naudojami 1 priede nurodytieji dažai, lakai ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai (toliau – Produktai), savo sudėtyje turintys lakiųjų organinių junginių ir skirti asmeniniams ir namų ūkio poreikiams bei profesionaliam naudojimui ūkinėje-komercinėje veikloje, taip pat šių Produktų ženklavimo reikalavimai, jų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką tvarka.

2. Šiomis Taisyklėmis įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 1999/13/EB nuostatos.

3. Šių Taisyklių reikalavimai netaikomi produktams, kuriais prekiaujama išskirtinai naudoti įrenginiuose, įregistruotuose ar turinčiuose leidimus vykdyti atitinkamos rūšies veiklą pagal „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. [15-634](#)).

4. Produktų tiekėjai privalo užtikrinti, kad nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų į Lietuvos rinką vartotojams ir profesionaliems naudotojams būtų tiekami tik tokie Produktai, kurių sudėtyje esantis lakiųjų organinių junginių kiekis neviršija Taisyklių 2 priede nurodytų ribinių verčių bei kurie paženklinėti pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

II. SĄVOKOS

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. **Atitikties deklaracija** – tiekėjo užpildomas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad Produktas atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių jo sudėtyje;

5.2. **Dangos** – tai bet koks mišinys, įskaitant visus organinius tirpiklius ar mišinius, kuriuose yra organinių tirpiklių, būtinų jo tinkamam naudojimui, naudojamas dekoratyvine, apsaugine ar kitokią funkcinę paskirtį turinčiai plėvelei paviršiuje sudaryti;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-604/4-494](#), 2009-10-09, Žin., 2009, Nr. 131-5710 (2009-11-03), i. k. 109301MISAK04/4-494

5.3. **Lakusis organinis junginys (toliau – LOJ)** – tai bet kuris organinis junginys, kurio pradinė virimo temperatūra, išmatuota esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra mažesnė ar lygi 250 °C;

5.4. **LOJ kiekis** – tai lakiųjų organinių junginių masė gramais, tenkanti vienam litrai paruošto naudoti produkto (produkto lakiųjų organinių junginių masės dalis, kuri džiovinant chemiškai reaguoja, sudarydama dalį dangos, nelaikoma LOJ kiekio dalimi);

5.5. **Medžiagos** – tai bet kuris kieto, skysto ar dujų pavidalo cheminis elementas ir jo junginiai, natūraliai esantys gamtoje ar gaminami pramonėje;

5.6. **Organinis junginys** – tai bet kuris junginys, kuriame yra bent vienas elementas anglies ir vienas ar keli vandenilio, deguonies, sieros, fosforo, silicio, azoto arba halogeno atomai, išskyrus anglies oksidus ir neorganinius karbonatus bei bikarbonatus;

5.7. **Organinis tirpiklis** – tai bet kuris LOJ, naudojamas vienas ar drauge su kitais agentais, žaliavoms, produktams ar atliekoms tirpinti ar skiesti arba yra naudojamas kaip valymo agentas, tirpinantis teršalus, arba kaip dispersinė terpė, arba kaip klampumą ar paviršiaus įtempį koreguojanti medžiaga, arba kaip plastifikatorius ar konservantas;

5.8. **Pateikimas į rinką** – tai atlygintinis ar neatlygintinis perleidimas bet kuriam asmeniui, taip pat įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių;

5.9. **Plėvelė** – tai ištisinis sluoksnis, gaunamas padengus pagrindą viena ar keliomis dangomis;

5.10. **Mišiniai** – tai iš dviejų ar daugiau medžiagų sudaryti mišiniai ar tirpalai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-604/4-494](#), 2009-10-09, Žin., 2009, Nr. 131-5710 (2009-11-03), i. k. 109301MISAK04/4-494

5.11. **Produktų tiekėjai** – tai jų gamintojai, importuotojai ir platintojai;

5.12. **Tirpiklinės dangos (toliau – TDM)** – tai dengimo medžiagos, kurių klampumas koreguojamas naudojant organinį tirpiklį;

5.13. **Trečiosios šalys** – valstybės, nepatenkančios į Europos ekonominės bendrijos muitų teritoriją.

5.14. **Vandeniui skiedžiamos dangos (toliau – VDM)** – tai dengimo medžiagos, kurių klampumas koreguojamas skiedžiant vandeniu.

6. Sąvokos gamintojai, platintojai, vartotojai suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. [52-1673](#); 2001, Nr. [64-2324](#)).

7. Sąvokos importuotojai, profesionalūs naudotojai suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. [36-987](#)).

III. LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE RIBINĖS VERTĖS. LEIDIMAI ĮVEŽTI AR ĮSIGYTI PRODUKTUS, KURIUOSE LOJ KIEKIS NEATITINKA NUSTATYTŲ RIBINIŲ VERČIŲ

8. Produktuose esančio LOJ kiekis nuo Taisyklių 2 priede nurodytų datų neturi viršyti šiame priede nustatytų atskiroms produktų subkategorijoms LOJ kiekio ribinių verčių.

9. Produktuose esančio LOJ kiekio atitikimas Taisyklių 2 priede nurodytoms LOJ kiekio ribinėms vertėms tikrinamas taikant 3 priede nurodytus analizės metodus.

10. Produktams, kurie tinka naudoti tik pridėjus tirpiklių ar kitų tirpiklių turinčių komponentų, Taisyklių 2 priede nurodytos ribinės vertės taikomos LOJ kiekiui, kuris yra paruoštam naudoti produkte.

11. Kultūros paveldo objektams priskirtų ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai kultūros ir aplinkos ministrų nustatyta tvarka atestuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims pagal jų pateiktą nustatytos formos paraišką (4 priedas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai gali išduoti patvirtintos formos leidimus (5 priedas) įvežti ar iš Lietuvos gamintojų įsigyti ribotą kiekį Produktų, kurių sudėtis neatitinka 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių. Įsigytas ir sunaudotas tokių produktų kiekis turi būti pagrįstas atliktų darbų apimtimis.

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai registruoja išduotus leidimus patvirtintos formos apskaitos žurnale (7 priedas).

13. Pagal 11 punkte nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų išduotus leidimus įvežtų ar iš Lietuvos gamintojų įsigytų produktų naudotojai privalo kasmet iki vasario 1 d. pateikti leidimą išdavusiam Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui informaciją apie praėjusiais metais įsigytų ir sunaudotų produktų kategorijas ir kieki.

IV. PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS

14. Pateikiami į Lietuvos rinką Produktai turi būti Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka paženklinėti. Ant pakuotės ar etiketėje be kitų teisės aktais, reglamentuojančiais cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimą, reikalaujamų duomenų turi būti pateikiama tokia informacija:

14.1. nurodoma produkto kategorija (subkategorija) ir atitinkama Taisyklių 2 priede nurodytoji LOJ ribinė vertė g/l;

14.2. didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte, g/l;

14.3. produkto pagaminimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-604/4-494](#), 2009-10-09, Žin., 2009, Nr. 131-5710 (2009-11-03), i. k. 109301MISAK04/4-494

V. PRODUKTŲ ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

15. Produktų tiekėjai muitinės įstaigai, kurioje Produktai pateikiami išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti, kartu su muitinės deklaracija pateikia Produktų Atitikties deklaracijas (6 priedas).

16. Asmenys, pateikiantys į Lietuvos rinką Taisyklių 11 punkte nurodytus Produktus, kurių sudėtis neatitinka Taisyklių 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių, muitinės įstaigai, kurioje prekės pateikiamos išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti, kartu su muitinės deklaracija pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą nustatytos formos leidimą (5 priedas).

17. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasis sudaryta duomenų teikimo sutartimi, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją kasmet iki kovo 1 d. apie praėjusiais metais į Lietuvos teritoriją įvežtus šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytų produktų kiekius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Taisyklių 1 priede nurodytus Produktus, neatitinkančius 2 priede nustatytų LOJ kiekio ribinių verčių, praėjus 12 mėnesių laikotarpiui nuo datos, kurią įsigalioja atitinkamam produktui taikomas LOJ kiekio ribinės vertės reikalavimas, Produkto tiekėjai turi pašalinti iš Lietuvos Respublikos rinkos.

19. Tiekėjams po 18 punkte nurodytos datos nepašalinus iš Lietuvos Respublikos rinkos Produktų, neatitinkančių nustatytų reikalavimų, šie Produktai pašalinami iš Lietuvos Respublikos rinkos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių
1 priedas

**PRODUKTŲ KATEGORIJOS IR SUBKATEGORIJOS, KURIŲ SUDĖČIAI
NUSTATYTOS LOJ KIEKIO RIBINĖS VERTĖS**

Kategorijos		Subkategorijos	
Žymuo pagal 2004/42/E B direktyvą*	Kategorijų aprašymas	Žymuo pagal 2004/42/EB direktyvą*	Subkategorijų aprašymas
1.	1. Dažai ir lakai – tai produktai, toliau išvardyti pagal subkategorijas, išskyrus aerozolius. Jie naudojami pastatų, jų apdailos elementų bei detalių ir susijusių konstrukcijų padengimui dekoratyviniais, funkciniais ir apsauginiais tikslais.	1.1. a)	1.1. vidinių sienų ir lubų matinės dangos – tai vidaus sienoms ir luboms dengti skirtos dengimo medžiagos, kurių blizgesio laipsnis $\leq 25@60^\circ$;
		b)	1.2. vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos – tai vidaus sienoms ir luboms dengti skirtos dengimo medžiagos, kurių blizgesio laipsnis $> 25@60^\circ$;
		c)	1.3. išorinių sienų mineralinio pagrindo dangos – tai dengimo medžiagos, skirtos išorinėms mūro, plytų ar tinkuotoms sienoms dengti;
		d)	1.4. vidaus (išorės) apdailos ir plakiravimo dažai medienai, metalui ar plastikui – tai medžiagos, skirtos apdailai ir Plakiravimui, kurios sudaro nepermatomą plėvelę. Šios dangos skirtos medienos, metalo ar plastiko paviršiui dengti. Šiai grupei priklauso gruntai ir tarpinės dangos;
		e)	1.5. vidaus (išorės) apdailos ir nepermatomi dažai medienai (kitais – lazuriniai) – tai dangos, skirtos dengti apdailos komponentams, kurios sudaro permatomą arba pusiau permatomą plėvelę medienai, metalui ar plastikui puošti ir apsaugoti. Šiai grupei priklauso nepermatomi dažai medienai (lazuriniai). Nepermatomi dažai medienai (lazuriniai) – tai dengimo medžiagos, sudarančios nepermatomą plėvelę medienos apdailai ir apsaugai nuo atmosferos veiksnių, priklausančią, kaip apibrėžta EN 927-1, pusiau stabilųjų grupei;
		f)	1.6. plonasluoksniai (kitais – labai žemo tuklumo lazuriniai) lakai – tai lakai, kurių sluoksnio vidutinis storis, matuojant pagal ISO 2808:1997 5A metodą, yra mažesnis kaip $5\ \mu\text{m}$, kaip nurodyta EN 927-1:1996;
		g)	1.7. gruntai – tai izoliuojančias ir (arba) sandarinančias savybes turinčios dangos, skirtos dengti medieną arba sienas ir lubas;
		h)	1.8. surišimo gruntai – tai dangos, skirtos laisvoms pagrindo dalelėms susieti arba hidrofobinėms savybėms suteikti ir (arba) apsaugoti medieną nuo mėlynių susidarymo;

		i)	1.9. vienkomentės dangos – gaunamos iš plėvelę sudarančios medžiagos. Jos skirtos taikyti ten, kur padengimams reikia specialių eksploatacinių savybių, pvz., kaip gruntas ir baigiamoji danga plastikui, gruntas geležies paviršiams, gruntas reaktyviems metalams, pvz., cinkui ir aliuminiui, antikorozinės baigiamosios dangos, grindų dangos, įskaitant medines ir betonines grindis, atsparios grafitui, atsparios užsiliepsnojimui ir atitinkančios higienos reikalavimus maisto ar gėrimų pramonėje arba sveikatos paslaugų tarnybose;
		j)	1.10. dvikomponentės dangos – tai panašios paskirties kaip ir vienkomentės dangos, bet į jas prieš naudojimą pridedamas papildomas komponentas (pvz., tretiniai aminorai);
		k)	1.11. daugiaspalvės dangos – tai dangos, skirtos suteikti dviejų atspalvių ar daugiaspalvį efektą tiesiogiai po panaudojimo;
		l)	1.12. specialiosios dekoratyvinės dangos – tai dangos, skirtos suteikti specialų estetinį įspūdį, dengiant specialiai paruoštus iš anksto nudažytus paviršius arba bazines/pigmentines dangas, kurios vėliau džiūnant apdorojamos įvairiais įrankiais.
2.	2. Transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai – tai produktai, toliau išvardyti pagal subkategorijas. Jie naudojami kelių transporto priemonėms ar jų dalims, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB, dengti atliekant transporto priemonių remonto, konservavimo ar apdailos darbus ne jų gamybos įrenginiuose.	2.1. a)	2.1. nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai – tai produktai, skirti senoms dangoms ir rūdims pašalinti mechaniškai ar chemiškai arba paruošti paviršių dengimui naujomis dangomis:
		a) i)	2.1.1. paruošiamiesiems produktams priklauso purkštuvų ploviklis (produktas, skirtas purkštuvams ir kitai įrangai valyti), dažų nuėmikliai, riebalų plovikliai (įskaitant antistatinius, skirtus plastikams) ir silikonų plovikliai;
		a) ii)	2.1.2. valiklis prieš dengiant – tai valymo produktas, skirtas paviršiaus teršalams pašalinti ruošiant paviršių arba prieš dengiant jį dengimo medžiaga;
		b)	2.2. užpildantis gruntas ir glaistas – tai labai tiršti mišiniai, skirti giliems paviršiaus nelygumams panaikinti prieš uždedant baigiamąjį gruntą/glaistą;
		c)	2.3. prieškorozinis gruntas – tai danga, skirta dengti gryną (neizoliuotą) metalą ar esamą dangą apsaugai nuo korozijos prieš uždedant baigiamąjį gruntą;
		c) i)	2.3.1. baigiamasis gruntas/užpildantis glaistas – tai danga, uždedama prieš pat dengiant baigiamąją dangą, apsauganti nuo korozijos ir užtikrinanti baigiamosios dangos sankibą, kad susidarytų vientisa paviršiaus danga, užpildanti nedidelius paviršiaus nelygumus;
		c) ii)	2.3.2. įprastinis metalo gruntas – tai danga, skirta naudoti kaip sankibą gerinantis gruntas, izoliuojanti medžiaga, baigiamasis gruntas, tarpinė danga, plastikų gruntas, prieš padengiant neišdžiūvusią dangą, nešlifuojamieji ir purškamieji glaistai;

		c) iii)	2.3.3. fosfatinis gruntas – tai danga, kurioje ne mažiau kaip 0,5 % masės sudaro fosfato rūgštis ir skirta dengti tiesiai ant grynų (neizoliuotų) metalinių paviršių, apsaugant nuo korozijos ir užtikrinant sankibą; dangos, leidžiančios suvirinti siūles, ir esdinantys tirpalai galvaninėms dangoms ir cinkuotiems paviršiams;
		d)	2.4. viršutinio sluoksnio danga/baigiamoji danga – tai pigmentinė danga, naudojama kaip vienasluoksnė arba daugiasluoksnė danga, skirta blizgumui ir atsparumui nuo išorinių veiksnių užtikrinti. Aprėpia visus šios srities produktus, įskaitant bazines/pigmentines dangas ir skaidriąsias dangas:
		d) i)	2.4.1. bazinė/pigmentinė danga – tai pigmentų turinčios dangos, skirtos spalvai ir tam tikriems pageidaujamiems optiniams efektams suteikti, išskyrus dangų sistemos paviršiaus blizgesį ar atsparumą;
		d) ii)	2.4.2. skaidrioji danga – tai permatoma/prasišviečianti danga, skirta dangų sistemos galutiniam blizgesiui ir paviršiaus atsparumo savybėms suteikti;
		e)	2.5. specialioji baigiamoji danga – tai danga, skirta panaudoti kaip baigiamąją, turinčią specialių savybių, tokių kaip, pvz., metalo ar perlamutro efektas vienasluoksnėse, gerų savybių sodrių spalvų ir skaidriose dangose (pvz., atspari subraižymui ir fluorinta skaidrioji danga), atspindinčioji bazinė danga, tekstūrinės dangos (pvz., kaltinės dangos), slydimą mažinančios dangos, kėbulo dugną izoliuojanti danga, nuo skeldėjimo saugančios dangos, vidaus apdailos dangos ir aerozoliai.

* – žymuo pagal 2004/42/EB direktyvą nurodomas užpildant Atitikties deklaraciją pagal šių Taisyklių 6 priede pateiktą formą.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-535/4-443](#), 2007-10-24, *Žin.*, 2007, Nr. 111-4550 (2007-10-27), i. k. 107301MISAK35/4-443

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,
ribojimo taisyklių
2 priedas

LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE RIBINĖS VERTĖS

I. LOJ KIEKIO DAŽUOSE IR LAKUOSE RIBINĖS VERTĖS

Produkto subkategorijos		Tipas	LOJ kiekio ribinė vertė g/l**, taikoma nuo 2007 m. sausio 1 d.	LOJ kiekio ribinė vertė g/l**, taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d.
Žymuo pagal 2004/42/E B direktyvą*	Subkategorijų aprašymas			
1.1.	1.1.1. Vidinių sienų ir lubų matinės dengimo medžiagos (blizgesio laipsnis $\leq 25@60^\circ$)	VDM	75	30
a		TDM	400	30
b	1.1.2. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dengimo medžiagos (blizgesio laipsnis $> 25@60^\circ$)	VDM	150	100
		TDM	400	100
c	1.1.3. Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dengimo medžiagos	VDM	75	40
		TDM	450	430
d	1.1.4. Vidaus/išorės apdailos ir plakiravimo dažai medienai, plastikui ir metalui	VDM	150	130
		TDM	400	300
e	1.1.5. Vidaus/išorės apdailos ir lazuriniai lakai, įskaitant nepermatomus lakus medienai (lazurinius)	VDM	150	130
		TDM	500	400
f	1.1.6. Vidaus ir išorės plonasluoksniai (labai žemo tūklumo, lazuriniai) lakai	VDM	150	130
		TDM	700	700
g	1.1.7. Gruntai	VDM	50	30
		TDM	450	350
h	1.1.8. Surišimo gruntai	VDM	50	30
		TDM	750	750
i	1.1.9. Vienkomponentės specialiosios dangos	VDM	140	140
		TDM	600	500
j	1.1.10. Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos	VDM	140	140
		TDM	550	500
k	1.1.11. Daugiaspalvės dangos	VDM	150	100
		TDM	400	100
1	1.1.12. Dekoratyvinės dangos	VDM	300	200
		TDM	500	200

** g/l paruoštame naudoti produkte.

II. LOJ KIEKIO RIBINĖS VERTĖS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTUOSE

Produkto subkategorijos		Dangos	LOJ kiekio ribinė vertė g/l**, taikoma nuo 2007 m. sausio 1 d.
Žymuo pagal 2004/42/EB direktyvą*	Subkategorijų aprašymas		
2.1.	2.1. Nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai	Nuėmiklis	850
a		Valiklis prieš dengiant	200
b	2.2. Užpildantis gruntas ir glaistas	Visų tipų	250
c	2.3. Prieškorozinis gruntas	Baigiamasis gruntas ir įprastinis (metalo) gruntas	540
		Fosfatinis gruntas	780

d	2.4. Viršutinio sluoksnio danga/Baigiamoji danga	Visų tipų	420
e	2.5. Specialiosios baigiamosios dangos	Visų tipų	840

* – žymuo pagal 2004/42/EB direktyvą nurodomas užpildant Atitikties deklaraciją pagal šių Taisyklių 6 priede pateiktą formą.

** – g/l paruoštame naudoti produkte. Išskyrus „a“ kategoriją, bet koks paruoštame naudoti produkte esantis vandens kiekis neįskaičiuojamas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-535/4-443](#), 2007-10-24, Žin., 2007, Nr. 111-4550 (2007-10-27), i. k. 107301MISAK35/4-443

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,
ribojimo taisyklių
3 priedas

LOJ KIEKIO PRODUKTUOSE APSKAIČIAVIMO METODIKOS

Parametras	Vienetai	Analizė	
		Metodas	Paskelbimo data
LOJ kiekis	g/l	ISO 11890-2	2002
LOJ kiekis, kai yra reaktyvių skiediklių	g/l	ASTMD 2369	2003

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,
ribojimo taisyklių
4 priedas

**PARAIŠKOS LEIDIMUI ĮVEŽTI/ĮSIGYTI Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ
ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI
IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ, DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ FORMA**

(Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas arba fizinio asmens vardas,

pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas)

Kultūros ministerijos išduoto atestato¹ Nr., išdavimo data _____

Paraiška leidimui įvežti/įsigyti į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų, kurių sudėtis neatitinka nustatytų lakiųjų organinių junginių kiekio ribinių verčių

Prašau išduoti leidimą įvežti/įsigyti:

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis g/l produkto

Prašomo įvežti/įsigyti produktų kiekio trumpas pagrindimas (pagal darbų apimtį):

Atsakingas asmuo

parašas

vardas, pavardė

PRIDEDAMA. Atestato¹ kopija

A. V.

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,
ribojimo taisyklių
5 priedas

**Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ,
DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ ĮVEŽTI/ĮSIGYTI LEIDIMO FORMA**

Aplinkos ministerijos

regiono aplinkos apsaugos departamentas

Leidimas Nr. _____

(išdavimo data)

Įvežti/įsigyti į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų, kurių sudėtis neatitinka „Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų 2005 m. d. įsakymu Nr. , reikalavimų.

įrašyti: Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas arba fizinio asmens vardas, pavardė

asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas; Kultūros ministerijos išduoto atestato Nr., išdavimo data

Šis leidimas suteikia teisę įvežti/įsigyti

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Ribinis lakiųjų organinių junginių kiekis g/l produkto

Leidimą išdavusio asmens pareigos

parašas

vardas, pavardė

A. V.

Atitikties deklaracija

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas

(pavadinimas, kategorija/

/subkategorija, partijos ar serijos Nr.)

susijęs su šia deklaracija, atitinka 2004/42/EB direktyvos „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 1999/13/EB“ reikalavimus dėl jo sudėtyje esančių lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių.

(deklaracijos surašymo vieta ir data)

(deklaraciją užpildžiusio asmens pavardė, parašas ar kt. žyma)

A. V.

Lakiųjų organinių junginių ribinių kiekių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius
tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių
pakartotinės apdailos produktų sudėtyje,
ribojimo taisyklių
7 priedas

**Į KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ PASTATŲ IR SENOVINIŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ RESTAURAVIMUI IR PRIEŽIŪRAI REIKALINGŲ LAKŲ,
DAŽŲ IR KITŲ PRODUKTŲ ĮVEŽIMUI/ĮSIGIJIMUI IŠDUOTŲ LEIDIMŲ APSKAITOS
ŽURNALO FORMA**

Aplinkos ministerijos

regiono aplinkos apsaugos departamentas

Į Kultūros vertybių registrą įrašytų pastatų ir senovinių transporto priemonių restauravimui ir priežiūrai reikalingų lakų, dažų ir kitų produktų įvežimui/įsigijimui išduotų leidimų apskaitos žurnalas

Eil. Nr.	Leidimo duomenys			Leista įvežti/įsigyti produktų:			leidimą gavo	pastabos
	leidimo išdavimo data, Nr.	juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefonas ar fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta	juridinio asmens kodas ar fizinio asmens kodas; Kultūros ministerijos išduoto atestato Nr., data	pavadinimas	kiekis, kg arba litrais	LOJ ribinis kiekis g/l produkto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-535/4-443](#), 2007-10-24, Žin., 2007, Nr. 111-4550 (2007-10-27), i. k. 107301MISAK35/4-443
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymo Nr.
D1-379/4-273 "Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų
ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-604/4-494](#), 2009-10-09, Žin., 2009, Nr. 131-5710 (2009-11-03), i. k. 109301MISAK04/4-494
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymo Nr.
D1-379/4-273 "Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų
ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo